FICHE TECHNIQUE

Edition 04 / 2021.01

ACROBOND

CA PRIM

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES / UTILISATION : *Primaire pour colles cyanoacrylates*

Promoteur d'adhérence pour supports difficiles à coller ayant une faible énergie de surface tels que TPE, PP, EPDM, SEBS, PE, etc. destiné à être utilisé en combinaison avec les colles cyanoacrylates. S'utilise par pulvérisation à partir de l'aérosol ou par application au pinceau à partir du flacon sur les supports mentionnés ci-dessus. Compatible avec toutes les cyanoacrylates de notre gamme ACRObond CA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

Couleur	*Translucide.*
Consistance	*Liquide facilement inflammable de très basse viscosité.*
Densité	*~ 0,70 g/cm^3*
Vitesse de séchage et Temps ouvert	*~ 2-3 minutes minimum et quelques heures maximum avant la dépose de la colle cyanoacrylate appropriée (choix en fonction des matériaux et de la viscosité).*
Température d'utilisation	*De + 5 °C à + 35 °C*

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :

Préparations Matériaux et Surfaces	*Les matériaux et surfaces à coller doivent être propres, secs, exempts de poussière, de tous corps gras et de qualité constante. Stocker les matériaux et travailler dans de préférence dans des locaux secs et chauffés. Pour certains supports difficiles à coller avec une faible énergie de surface tels que TPE, PP, EPDM, SEBS, PE, PTFE, etc., nous préconisons l'utilisation préalable de notre promoteur d'adhérence référencé ACROBOND CA PRIM qui améliore très nettement les résultats d'adhérence ainsi que la prise initiale sur ces matériaux. Appliquer le primaire sur les surfaces à coller et attendre le séchage complet (le film devient mat au moment du séchage), soit environ 2-3 minutes, avant de déposer la colle.*

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :

Stockage	*≤ 24 mois au frais (+15°C à +25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert.*
Conditionnement	***Bidon 1 litre***
Précautions d'emploi	*Eviter tout contact direct du produit avec la peau et toutes projections dans les yeux. Veiller à une bonne aération/aspiration des postes de travail. Ne pas fumer, etc.*
Etiquetage / Risques	*Facilement inflammable. Prendre les précautions d'usage pour la manipulation de produits facilement inflammables. Pour une utilisation / manipulation dans les meilleures conditions de sécurité, consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité qui est à votre disposition sur simple demande écrite.*
Informations générales	*Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons la qualité constante des produits livrés. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit proposé répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement.*

Zone Industrielle des Grands Bois - 17, Rue de l'Europe - 49280 LA SÉGUINIÈRE - Tél: +33 (0)241 560 894 - Fax: +33 (0)241 757 320 - e-mail: info@acrom.fr

www.acrom.fr