

FICHE TECHNIQUE

Edition 01 / 2016.06

ACROCLEAN HM-R Rouge**CARACTERISTIQUES GENERALES / UTILISATION:****Nettoyant / neutralisant pour colles hot-melt réactives.**

Agent nettoyant / neutralisant thermo-fusible teinté rouge, à base de compounds organiques, exempt de tous solvants, destiné au nettoyage / rinçage à chaud des pistolets ou fondeurs, des flexibles et des buses d'application travaillant avec les colles hot-melt POR et PUR réactifs. Ce produit permet de chasser la colle hot-melt dans les bacs ou les tuyaux pour éviter tout risque de polymérisation de ces colles réactives en présence d'humidité. Le nettoyage doit se faire immédiatement après l'arrêt de production en fin de journée à moins que l'ensemble du système ne soit constamment et parfaitement protégé par inertage d'azote.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT:

Base chimique	Polymères thermo-fusible (cires et additifs) ; mélange utilisable à chaud exclusivement.
Odeur	Presque inodore.
Consistance	Liquide visqueux à l'état de fusion dans la plage thermique recommandée.
Couleur	Teinté rouge pour détection / visualisation des traces résiduelles, mélanges avec la colle.
Préparations	Produit prêt à l'emploi aussitôt après un préchauffage de 10-15 minutes.
Viscosité (Brookfield)	~ 37000 mPa.s à +110°C, 24000 mPa.s à +120°C et 12000 mPa.s à +130°C.
Densité	~ 0,95 g/cm ³
Plage de ramollissement	~ 80°C (Banc Kofler)
Température d'utilisation	~ +110°C à +130°C
Caractéristiques	Excellent pouvoir nettoyant / neutralisant. Produit exempt de silicones.

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE:

Mise en œuvre « nettoyage »	Le nettoyant Acroclean HM-R rouge est destiné au nettoyage à chaud des pistolets, fondeurs, flexibles chauffants, buses d'application travaillant avec les colles hot-melt POR et/ou PUR réactifs. Du fait de sa consistance et de sa base chimique, ce produit permet d'éliminer / de chasser les colles hot-melt réactives dans les bacs ou les tuyaux et buses d'application pour éviter tout risque de polymérisation de ces colles réactives en présence d'humidité. Le nettoyage doit se faire immédiatement après l'arrêt de production en fin de journée ou la veille du week-end à moins que l'ensemble du système ne soit parfaitement inerté par de l'azote. Lors des opérations de nettoyage et de reprise du collage après arrêt, il est particulièrement important de purger suffisamment de colle et de vérifier visuellement qu'il n'y ait plus de mélanges colle / nettoyant, ce qui pourrait potentiellement causer des problèmes de qualité de collage avec ces mélanges.
--	--

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE:

Stockage / DDM	36 mois (≥ +5°C et ≤ +30°C) hors gel, au frais et sec, dans son emballage d'origine.
Packaging Transport	Cartouches aluminium de 270 g net par cartons de 35 pièces. Hobbocks métalliques standards Ø int. 280mm de 15 kg net (pour machines équipées de plateaux suiveurs / tonnelets de 20 L). Classification ADR: matière non réglementée.
Précautions d'emploi 	Avant la première utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.  Pictogrammes de port d'équipements de protection individuelle recommandés:
Etiquetage règlement CLP Pictogrammes & Mentions de danger: Néant	Mentions de danger: Néant. Produit non classifié comme dangereux pour la santé ou l'environnement selon la réglementation CLP. Conseils de prudence: voir détails sur la Fiche de Données de Sécurité. Informations générales: Prendre les précautions d'usage pour la mise en œuvre de produits chimiques. Eviter tout contact direct avec la peau (risque de brûlures). Porter des gants de protection thermique. Produit destiné exclusivement à l'utilisation industrielle et des professionnels.
Informations générales	Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons la qualité constante des produits livrés. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit proposé répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement.