

**INFORMATION PRODUIT**

Edition 01 du 11.04.2010

**ACROBOND® DV 11****CARACTERISTIQUES GENERALES / DOMAINE D'UTILISATION :****Colle à bois haute tenue humidité, EN 204 D3**

Colle dispersion vinylique présentant une très bonne tenue à l'humidité (classement EN 204 / D3) et à vitesse de prise assez élevée pour le contre-collage de bois et dérivés. Colle utilisable en encollage simple face et affichage humide ainsi qu'en presses haute fréquence pour le collage de bois durs dans la menuiserie et la fabrication de meubles. D'autres utilisations sont également envisageables, notamment le collage de supports absorbants, stratifiés ainsi que le rajout de 5% de durcisseur Acrocure pour applications extérieures; si besoin, consultez nos services techniques.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :**

<b>Base chimique</b>	Polymères à base d'acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse
<b>Couleur / valeur pH</b>	Blanc-laiteux à l'état liquide, translucide après séchage / pH environ 3,0
<b>Consistance</b>	Liquide, facilement applicable par encolleuse à rouleau, racle ou pinceau à poils durs
<b>Extrait sec</b>	≈ 55%
<b>Viscosité Brookfield RVT</b>	≈ 16000 mPa.s
<b>Dépose / grammage</b>	≈ 150 à 180 g/m <sup>2</sup> (bois massif), 100 à 140 g/m <sup>2</sup> (stratifiés-mélangés sur MDF)
<b>Température minimale</b>	Température Minimale de Formation de Film : ≥ +6°C / donc mise en œuvre > +10°C
<b>Teneur en hygrométrie</b>	Comprise entre 8 et 12% pour le bois, 50 et 70% d'humidité relative dans l'air
<b>Temps de pressage</b>	≈ 120 minutes à 20°C pour bois durs, 10 min. à 20°C ou 2 min. à 60°C (strat./MDF)
<b>Caractéristiques du film sec</b>	Très ferme et cohésif, très bonne résistance à l'humidité EN 204 D3 après 7 jours.

**PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :**

<b>Matériaux et Surfaces</b>	Les matériaux à coller doivent être propres, d'hygrométrie constante, de bonne planéité, exempts de poussière et de tous corps gras. Stocker les matériaux et travailler dans des locaux chauffés à une température impérativement supérieure à la température de formation de film indiquée ci-dessus mais idéalement > 15°C.
<b>Préparation de la Colle</b>	Colle mono-composant prête à l'emploi. Brève homogénéisation recommandée.
<b>Catalyseur / Durcisseur</b>	S'utilise généralement sans durcisseur pour un classement D3 / addition de 5% de catalyseur ACROCURE possible pour des applications en extérieur (pot-life 8 heures dans ce cas ; ne mélanger que la quantité pouvant être utilisée dans cette limite).
<b>Encollage</b>	Appliquer par encolleuse à rouleau, à la spatule dentelée ou par extrusion un film de colle régulier sur l'un ou idéalement sur les 2 matériaux à assembler pour obtenir les meilleures performances. Les temps ouverts, de séchage et de prise sont fonction de : température, hygrométrie, épaisseur de couche appliquée et essences de bois.
<b>Affichage / Pressage</b>	Afficher au plus vite ou dans les 5 minutes le contre-matériau sur le film de colle encore humide en exerçant une forte pression (env. 0,7 N/mm <sup>2</sup> ) pendant 30 à 120 minutes selon les essences de bois. Prise initiale élevée et bonne fermeté de la colle. Possibilité de travailler sous presses en hautes fréquences afin d'obtenir des temps de prise très courts. Eviter tout contact de la colle liquide avec de l'acier (coloration).
<b>Dilution / Nettoyage</b>	Utiliser de l'eau pour la colle fraîche avant son séchage complet.

**RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :**

<b>Stockage</b>	12 mois au frais (+15°C à +25°C) en emballage d'origine non ouvert. <b>Craint le gel.</b>
<b>Conditionnement</b>	Biberons de 500 g net, Seaux de 5 et 25 kg net, fûts et containers sur demande.
<b>Précautions d'emploi</b>	Eviter le contact direct et prolongé du produit avec la peau. Porter des gants et des lunettes de protection. Ne pas verser les résidus ou l'eau de lavage dans les égouts.
<b>Étiquetage / Risques</b>	Aucun étiquetage requis. Prendre les précautions d'usage pour la manipulation de colles dispersées et consulter la Fiche de Données de Sécurité.
<b>Toxicité</b>	Aucun étiquetage de danger spécifique n'est requis pour ce produit.
<b>Informations générales</b>	Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons la qualité constante des produits livrés. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit proposé répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement.