

Zone Industrielle du Claireau - 17, Rue des Métiers 49280 SAINT LEGER SOUS CHOLET / FRANCE **Tel : +33 (0)241 560 894** Fax : +33 (0)241 757 320



## INFORMATION PRODUIT

Edition 01 du 23.10.2004

# ACROBOND® PU 104 E

#### CARACTERISTIQUES GENERALES / DOMAINE D'UTILISATION :

Fonction colle flexible pour parquets

Colle polyuréthanne mono-composante souple et flexible de couleur brune, onctueuse et thixotrope ; elle est exempte de solvants (faible émission de COV) et présente une excellente résistance au vieillissement. Cette colle de type élastomère est spécialement destinée au collage de parquets en bois sur tous supports usuels du bâtiment et contribue de façon importante à l'insonorisation tout en acceptant la dilatation du bois notamment pour le chauffage au sol; elle convient également pour de nombreux matériaux tels que carrelages, mousses rigides, certaines matières plastiques, métaux pré-laqués, stratifiés polyester, matériaux poreux et fibreux, etc. Eviter de coller deux matériaux étanches entre eux, ce qui provoquerait des retards ou défauts de polymérisation liés à l'absence d'humidité.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT:**

Base chimique	Pré-polymères polyuréthannes polymérisant avec l'humidité de l'air et des supports
Couleur	Brune
Consistance	Onctueuse et thixotrope, très facilement extrudable et applicable à la spatule
Densité	≈ 1,35 g/cm <sup>3</sup>
Teneur en matières sèches	Supérieure à 99 % / colle exempte de solvants et à faible émission de COV
Réactivité / polymérisation	Hors poisse en 70 minutes env. à 23°C et 50% HR, polymérisation env. 4 mm/24h.
Dureté Shore A	≈ 45 à 50 Shore A selon DIN 53505
Allongement à la rupture	≈ 500 % selon DIN 53504
Résistance au cisaillement	Cisaillement ≈ 1,5 N/mm² (DIN 281) et Force rupture ≈ 1,7 N/mm² (DIN 53504)
Caractéristiques du film	
polymérisé	+80°C en continu. Insonorise et absorbe les dilatations et mouvements du bois.
Température d'utilisation	De + 5 °C à + 35 °C

#### PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :

Matériaux et Surfaces	Les surfaces à coller doivent être saines et compactes, propres, non mouillées, exemptes de poussière ou de tout corps gras. Stocker préalablement les matériaux et travailler dans des locaux de température et d'hygrométrie constantes pour éviter des variations dimensionnelles importantes ainsi que des modifications sensibles du temps de polymérisation de la colle. Les sols en béton doivent contenir moins de 5% en poids d'humidité faute de quoi un pré-traitement est requis.
Application	La colle est généralement déposée par extrusion directe au sol de cordons espacés de 10 cm, soit par coulée et étalée immédiatement à l'aide d'une spatule dentelée appropriée à la planéité des surfaces pour assurer un bon transfert sur le contrematériau dont l'affichage doit se faire immédiatement et en tous cas avant le temps de formation de peau (maximum 1 heure à 20°C).
Nettoyage	Utiliser l'ACRODIS CL pour la colle non polymérisée.

### RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE :

Stockage	12 mois maxi. <u>au frais</u> (+5°C à +25°C) et <u>au sec</u> en emballage d'origine non ouvert.
Conditionnement	Cartons de 20 poches souples de 600 ml et seaux de 13,5 kg net (env. 10 litres).
Précautions d'emploi	Eviter le contact direct et prolongé du produit avec la peau. Porter des gants et des
_	lunettes de protection. Veiller à une bonne aération/aspiration des postes de travail.
Etiquetage / Risques	Xn - Nocif. Contient du diisocyanate de diphénylméthane - MDI.
Toxicité	Pour tous renseignements complémentaires, consulter la Fiche de Données de
	Sécurité qui est à votre disposition sur simple demande écrite.
Informations générales	Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons la qualité constante des produits livrés. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit proposé répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement.